

# Emergency Repair Kit

⊕ 緊急補修キット ⊕



## キット内容

製品名	可使用時間	完全硬化	使用温度範囲	硬度 ASTM D2240	絶縁耐力 ASTM D149	圧縮強度 ASTM D1002
① HT-25(白) リペアテープ	数秒間	24 時間	断続 -65 ~ 260°C 連続 -45 ~ 200°C	—	400volts/mil	150psi(1mpa)
② QFG II 瞬間接着剤	数秒間	1 時間	断続 -55 ~ 95°C 連続 -55 ~ 95°C	60 ~ 90a	—	1,050psi(7mpa)
③ Fast Metal 高速硬化型	3 分間	1 時間	断続 -40 ~ 149°C 連続 -40 ~ 121°C	80	300volts/mil	8,000psi(55mpa)



①HT-25



②QFG

クラッチハウジングのブロックの  
あわせ部分の破損箇所



③Fast Metal

製品名	水	I7-	不凍液	ガソリン	油	イタノール	メタノール	アセトン	キシレン	PP	PE	PTFE	酢酸	硫酸	硝酸
①HT-25	○	○	○	×	×	○	○	×	×	○	○	○	○	△	△
②QFG II	○	○	○	○	○	○	○	×	○	×	×	×	○	△	△
③Fast Metal	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○

商品名	型番	商品 CD	荷姿	商品 CD	
緊急補修キット	ERK	1023	HT-25(白)	1巻 3m	1003
			QFG II	液 20g 粉 30g	1019
			FM	1本 64g	1021

