



# AMECHEMI

MIL規格:A-A-59163Aに適合  
食品衛生法 第370号に適合

## リペアテープ

## SELF-FUSING SILICONE RUBBER TAPE



リペアテープは特殊なシリコン材料から作られ、それ自身接着 / 融着する性質

接着剤を使っていないので、その跡を全く残しません。  
伸張率 300 パーセントで対象物の不規則な形に従います。  
8,000V の高電圧まで絶縁し 260 度の高温まで溶けない。  
接着後は永久的に空気も水も通しません。



### 【用途】

幅広い用途に使用可能です。

絶縁



漏れ防止



腐食防止



結束



## リペアパテ



凹凸や継ぎ目の段差がある場合やエア、水圧が0.6Mpa以上の場合には減圧または停止させてから下地にリペアパテを必要な大きさに切って貼り付け滑らかにし、その上からリペアテープを巻きつけてください。部品成型用の型取りとしても使用できます。リペアパテの性状はリペアテープと同じです。

## リペアシート

密度：80kg/m<sup>3</sup> 圧縮応力(25%)：4KPa 耐熱温度：150℃

HS500を必要なサイズにカットし敷いてその上からHTテープを強く巻き付けてください。従来HTテープでは補修面にオイルがあると滑って巻くことが出来ないような状況をHS500で解決することが出来ます。滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・油・熱などを遮断し、シール材・パッキング材としても最適です。HS500は合成ゴムを発泡させた柔軟な弾性のある発泡体です。わずかな力で容易に圧縮でき、凹凸面にも追従します。基材である合成ゴムの特性により、耐熱性・耐薬品性・耐油性・グリップ性・耐久性に優れています。  
※注意 燃料など浸透性のある溶剤には使用できません。



製品名	型番	商品CD	寸法	小箱	大箱
リペアテープ	HT-25	1005	幅25.4mm×長さ3m×厚み0.5mm	10個×1箱	10個×20箱
	HT-38	1000	幅38.1mm×長さ11m×厚み0.5mm	1巻	20巻
	HT-50	1002	幅50.8mm×長さ11m×厚み0.8mm	1巻	20巻
リペアパテ	HP-L	0998	幅36mm×長さ165mm×厚み14mm	1本	
リペアシート	HS500	0992	500×500×3mm厚	2枚×1組	2枚×6組



### 旭エンジニアリング株式会社

<https://www.asahi-engineering.com/>

〒553-0002 大阪市福島区鷺洲 4-4-3

TEL : (06)6452-5811

FAX : (06)6452-5770